

LIPALIUKAS (PVAD markė DC 40)

Rodiklis	Norma
1. Dispersijos išvaizda	Klampus baltos ar gelsvos spalvos skystis be pašalinių mechaninių priemaišų ir kruopelyčių. Ant paviršiaus gali susidaryti plėvelė
2. Laisvo monomero masės dalis, %, ne didesnė nei	-
3. Sausųjų medžiagų masės dalis, % neplastifikuotos plastifikuotos	- 40-43
4. Sąlyginė klampa, s neplastifikuotos plastifikuotos	- 8-15
5. Dinaminė klampa, Pa·s neplastifikuotos plastifikuotos	- 1,0-2,0
6. pH	4,5-6,0
7. Suklijavimo stipris, N/m, ne mažesnis nei	-